

# UNITEX SW Typ 3

## Schalungseinlage



**Mehrschicht-Dämmplatte bestehend aus druckfester Steinwolle, beidseitig beschichtet mit Zement gebundener Holzwolle.**

Abbildung mit Optionen: AK-95 Nut+Holzfeder allseitig sowie integrierte Verankerung rostfrei V2A ab Werk

### Eigenschaften

Wärmedämmung	feste dauerhafte Oberfläche	nicht brennbare Oberfläche 6q.3	Brandschutz	Schallabsorption	natürliche Rohstoffe	günstige und rationelle Montage

### Technische Werte

Kennwerte			Produkt	Wert	Norm	Zertifikat
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D$	W/m×K	Steinwolle	0.040	SIA 279	
	$\lambda$	W/m×K	Holzwohle-Deckschicht	0.100		
Dampfdiffusionswiderstand	$\mu$		Steinwolle	1		
	$\mu$		Holzwohle-Deckschicht	2 bis 5		
Brandkennziffer CH		BKZ BKZ	Steinwolle Holzwohle-Deckschicht	6q.3 6q.3	VKF VKF	Z18171
Druckspannung CS(10)	kPa		UNITEX SW Typ 3	≥ 50		

### Sortiment

Art. Nr.	Typ	Dicke mm	Format mm	Nutzmass mm	R-Wert m <sup>2</sup> K/W	U-Wert W/m <sup>2</sup> K	Gewicht ~kg/Platte	Stück	Palette m <sup>2</sup>
632 035	35 /3	5+25+5	2000×600		0.725	1.117	11.00	58	69.6
632 050	50 /3	5+40+5	2000×600		1.100	0.787	13.10	40	48.0
632 060	60 /3	5+50+5	2000×600		1.350	0.658	14.60	32	38.4
632 075	75 /3	5+65+5	2000×600		1.725	0.528	16.70	26	31.2
632 100	100 /3	5+90+5	2000×600		2.350	0.397	20.30	20	24.0
632 125	125 /3	5+115+5	2000×600		2.975	0.318	23.90	16	19.2
632 150	150 /3	5+140+5	2000×600		3.600	0.265	27.50	14	16.8

Neben Standardprodukten haben wir auch die Möglichkeit, speziell oder individuell auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen optimierte Produkte herzustellen. Für die Ausarbeitung einer objektbezogenen Lösung stehen Ihnen unsere Verkaufsberater gerne zur Verfügung.

### Kantenbearbeitung

<p><b>Standard</b></p> <p>AK-99 Gerade allseitig</p>	<p>Um das mögliche Durchsickern von Zementmilch in den Plattenstössen zu minimieren, empfehlen wir Ihnen folgende Kantenbearbeitung:</p> <p>AK-95 Nut+Holzfeder allseitig, ab Dicke 35mm ohne Nutzmassverlust</p>	<p><b>Andere Optionen</b></p> <p>AK-70 Nut+Kamm allseitig, ab Dicke 50mm Nutzmass 1985×585mm</p> <p>AK-80 Falz allseitig, ab Dicke 35mm Nutzmass 1985×585mm</p>
--	---	---

### Oberflächen Anstriche

Standard
Grauzement GZ

### Befestigungssysteme

Siehe Seite 54.

Empfohlene Befestigung
Integrierte Verankerung rostfrei V2A ab Werk

# Produkt- und Verarbeitungshinweise

## Schalungseinlage



## Schalungseinlage

### Produkte

Für diese Anwendung eignen sich folgende Produkte:

Mehrschicht-Dämmplatten:

**UNITEX L-EPS Typ 3**

**UNITEX HS Typ 3**

**UNITEX XPS Typ 3**

**UNITEX P-EPS Typ 3**

**UNITEX SW Typ 3**

Leichtbauplatten:

**UNICEM B**

Weitere Information zu den einzelnen Produkten finden Sie in den entsprechenden Datenblättern.

Produkttoleranzen Siehe Leistungserklärungen (aktuelle DoP auf [www.dietrich-isol.ch](http://www.dietrich-isol.ch))

Oberfläche/Farbe Differenzen in der Oberflächenstruktur sowie der Farbe der Platten sind normal und ergeben sich aus dem Herstellungsprozess sowie der Verwendung natürlicher Rohstoffe.

### Kantenbearbeitung

Standard



AK-99 Gerade  
allseitig

Um das mögliche Durchsickern von Zementmilch in den Plattenstössen zu minimieren, empfehlen wir Ihnen folgende Kantenbearbeitung:



AK-95 Nut+Holzfeder  
allseitig, ab Dicke 35 mm  
ohne Nutmassverlust  
für alle Produkte

Weitere Optionen



AK-70 Nut+Kamm  
allseitig, ab Dicke 50 mm  
Nutzmass 1985 x 585 mm  
für alle UNITEX Produkte



AK-80 Falz  
allseitig, ab Dicke 35 mm  
Nutzmass 1985 x 585 mm  
für alle Produkte

Bei der Kantenbearbeitung AK-95 werden die Holzfedern querseitig ab Werk auf die richtige Länge zugeschnitten, so dass auf der Baustelle keine zusätzlichen Arbeiten notwendig sind.

Je nach Dicke der Betondecke, den Witterungsbedingungen und der Konsistenz des verwendeten Beton ist ein Durchsickern der Zementmilch durch die Plattenfugen trotz Kantenbearbeitung möglich. Wir empfehlen daher, nach Möglichkeit keinen fließfähigen oder selbstverdichtenden Beton zu verwenden.

### Befestigungssysteme

Siehe Seite 54.

Auf Grund von möglichen Brandschutz-Anforderungen der Gebäudeversicherung sowie eventuellen thermischen und feuchtigkeitsbedingten Einflüssen empfehlen wir eine durchgehende Verankerung aus Metall, welche sämtliche Schichten der Platten mechanisch mit der Betondecke verbindet. Platten mit integrierter Verankerung aus rostfreiem Stahl V2A können direkt und ohne Hochbiegen der Anker auf die Schalung verlegt und einbetoniert werden. Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Website unter Produkte > Befestigungssysteme.

Empfohlene Befestigung



Betonseite    Sichtseite

Integrierte Verankerung  
rostfrei V2A ab Werk.  
Für alle Produkte  
S. 54

Weitere Optionen



Metallanker rostfrei V2A  
6 Stück pro Platte.  
Für alle Produkte  
S. 54



## Vorarbeiten Verlegen

UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten sowie UNICEM Leichtbauplatten können mit den für Holzwerkstoffe gängigen Maschinen oder Werkzeugen einfach bearbeitet oder zugeschnitten werden.

Die Platten sind gemäss Schema auf die vollflächige und gereinigte Schalung zu verlegen und satt zu stossen.



2000 × 600 mm  
Integrierte Verankerung  
rostfrei V2A ab Werk oder  
6 Befestigungen pro Platte

Eine langzeitige Durchnässung der Platten, während der Lagerung auf der Baustelle oder bei der Schalungseinlage vor dem Einbetonieren, sollte vermieden werden.

Um eine Deformation (Schüsseln) der Platten unter Sonneneinstrahlung zu verhindern respektive zu korrigieren, sind diese leicht mit Wasser zu besprühen.

Vereiste oder gefrorene Platten sind vor dem Einbringen des Betons aufzutauen.

Für das Verlegen der Armierung sind spezielle Distanzhalter/Abstandleisten mit genügender Auflagefläche wie z.B. «FERROFIX Isolation» oder gleichwertige Produkte zu verwenden.

## Austrocknung

Die Platten sollten keiner raschen Bauaustrocknung mittels Kalt- und Warmluftgebläsen oder Luftentfeuchtern mit grosser Leistung ausgesetzt werden.

## Oberflächen Anstriche

Spezielle Oberflächen und Anstriche ab Werk werden für die Schalungseinlage nicht empfohlen. Trotz grösster Sorgfalt können Verschmutzungen, Beschädigungen oder Farbänderungen der Oberfläche bedingt durch Herstellungsprozesse, Verarbeitung oder Witterungseinflüsse nicht ausgeschlossen werden.

## Verputze

In die Schalung eingelegte UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten sowie UNICEM Leichtbauplatten eignen sich nur bedingt für das nachträgliche Verputzen. Für eine eventuelle Ausführung sind ausschliesslich die Verarbeitungsrichtlinien und Garantiebedingungen des Putzherstellers massgebend. Die Firma Dietrich Isol AG lehnt jegliche, diesbezügliche Haftung ab.

## Brandschutz

Die Anforderungen an den Brandschutz von Dämmplatten können je nach Art und Höhe des Gebäudes, der Nutzung sowie weiteren Bestimmungen oder kantonalen Vorgaben variieren. Neben der Brandkennziffer BKZ des Dämmstoffes und der Deckschicht ist auch die Wahl des Befestigungsmaterials für eine Zulassung massgebend. Wir empfehlen Ihnen daher eine vorgängige Prüfung durch die kantonale Gebäudeversicherung und stellen Ihnen gerne die notwendigen Produktinformationen zur Verfügung.

## Anwendung Bauphysik

Die Anwendungsbereiche unserer Produkte können je nach Objekt, der Konstruktion, der Raumnutzung sowie weiteren Rahmenbedingungen oder bauphysikalischen Vorgaben unterschiedlich sein. Wir empfehlen Ihnen deshalb eine vorgängige Prüfung des Verwendungszwecks und der bauphysikalischen Eignung der Produkte durch unsere Mitarbeiter oder geeigneten Fachpersonen für Bauphysik, Energie und Akustik.

## Beratung

Bei Fragen oder Unsicherheiten in Zusammenhang mit unseren Produkten und deren Verarbeitung sowie Lösungen bei speziellen Konstruktionen und Anwendungen beraten Sie unsere Mitarbeiter gerne.

## Rechtliche Hinweise

Sämtliche Publikationen erfolgen ohne Ausnahme gemäss den Bestimmungen und Einschränkungen in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).